

ГОСТ 26002—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Э



**Москва
Стандартинформ
2007**

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА**

Технические условия

**ГОСТ
26002—83**

Coniferous sawn timber of northern grading supplied for export.
Specifications

МКС 79.040
ОКП 53 3111

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.83 № 5894 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород, поставляемые для экспорта через беломорские, дальневосточные, Ленинградский и Игарский порты.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют по толщине: на тонкие — от 16 до 22 мм,
» средние — от 25 до 44 мм,
» толстые — от 50 до 100 мм;
по ширине: на узкие — от 75 до 125 мм,
» широкие — 150 мм и выше;
по длине: на короткие — от 0,45 до 2,40 м,
» длинные — от 2,70 до 6,30 м.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются по ГОСТ 24454—80, при этом толщина пиломатериалов не должна превышать 100 мм.

1.3. Размеры пиломатериалов по длине устанавливают:
от 1,5 м и более с градацией 0,3 м,
от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м.

Пиломатериалы длиной от 0,45 до 1,35 м изготавливают по заказу-наряду внешнеторгового объединения.

1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины с влажностью 20 %. При влажности древесины более или менее 20 % фактические размеры толщины и ширины пиломатериалов должны быть больше или меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1—75.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превышать, мм:

по длине	+	25	-12;
по ширине	+	3	-2;
по толщине:			
при толщине менее 50 мм	+	2	-1;
при толщине от 50 мм и выше	+	3	-2.

Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями не должно составлять более 25 % от общего количества пиломатериалов.

Издание официальное

Э

*Издание (сентябрь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г.,
декабре 1986 г. (ИУС 4—86, 2—87).*

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984

© Стандартинформ, 2007

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке, из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. Пиломатериалы по качеству древесины и ее обработке подразделяют на 1, 2, 3, 4 и 5-й сорта.

2.3. Пиломатериалы рассортиваются:

по сечениям;

по породам;

по сортам — на бессортные (включающие 1, 2, 3-й сорта, процентное соотношение которых должно соответствовать естественному выходу пиломатериалов из распиловки), отдельно 4-й сорт, отдельно 5-й сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на бессортные и 4-й сорт вместе, 5-й сорт — отдельно.

В партии еловых пиломатериалов допускается до 15 % пихтовых.

2.4. Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22 %. Допускается изменение величины влажности по заказам-нарядам внешнеторгового объединения.

2.5. Антисептирование пиломатериалов — по ГОСТ 10950—78.

2.6. Качество древесины пиломатериалов и ее обработки должно соответствовать нормам, указанным в табл. 1–3.

Таблица 1

Сосновые, кедровые и лиственничные пиломатериалы

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1. Сучки										
1.1. Сросшиеся здоровые										
1.1.1. Круглые и овальные										
1.1.1.1. Пластевые	Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала:									
	В толстых широких пиломатериалах									
	13—17	1	18—27	1	28—38	2				Допускаются
					Св. 38					
					до 50	1				
	В толстых узких пиломатериалах									
	10—14	1	15—24	1	25	2				Допускаются
					Св. 25					
					до 38	2				
	В средних широких пиломатериалах									
	10—14	1	15—18	1	19—25	3				Допускаются
					Св. 25					
					до 38	1				
	В средних узких пиломатериалах									
	10—14	1	15—18	1	19—25	3				Допускаются
					Св. 25					
					до 32	1				
	В тонких пиломатериалах									
	10—14	1	15—18	1	19—22	2				Допускаются
					Св. 22					
					до 32	1				
	В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать: ширины пласти									
	1/4		1/3		1/2		2/3			Допускаются

С. 3 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 1

C. 5 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам										
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й		
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	
2.1.1.2. Сквозные											
2.1.1.2.1. Сквозные без выхода в торец, в том числе отлупные	Не допускаются	Допускаются без выхода на кромки по наружной и внутренней пластям протяжением не более:					Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала				
						В толстых пиломатериалах 1/5(1/2) 1/3(2/3)					
						В средних пиломатериалах 1/10(1/4) 1/5(1/3)					
						длины пиломатериала					
						В тонких пиломатериалах					
						Не допускаются					
<i>П р и м е ч а н и е.</i> Размеры трещин, указанные без скобок, относятся к наружной пласти, а размеры в скобках — к внутренней пласти.											
2.1.1.2.2. Сквозные с выходом на торец	Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм:										
	30		40		50		ширины		600		
						Допускаются:					
2.1.2. Кромочные	неглубокие протяжением не более 40 мм					не пересекающие ребра кромки					
2.2. Торцовые						Допускаются					
2.2.1. Метиковые	Не допускаются					Допускаются					
2.2.2. Отлупные	Не допускаются					Допускаются диаметром не более, мм: в пиломатериалах толщиной от 25 до 44 мм — 10; св. 44 до 63 мм — 19; св. 63 мм — 25					
3. Пороки строения древесины						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала					
3.1. Наклон волокон	Допускается, если отклонение волокон от прямого направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет не более, мм:					Допускается					
	10		19		25						
3.2. Крень	Допускается без трещин в торцах					Допускается					
3.3. Кармашки	На пластиах В толстых пиломатериалах Допускаются односторонние шириной не более, мм:					Допускаются					
	3		3		6						
	длиной до, мм:										
	75		100		200						
	на каждой пласти количеством не более, шт.:										
	2—3		4—6		8						

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам																																																																							
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й																																																															
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество																																																														
	<p>В средних и тонких пиломатериалах Допускаются односторонние шириной не более, мм:</p> <table> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">длиной до, мм</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">на каждой пласти количеством не более, шт.:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2—3</td> <td style="text-align: center;">3—4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">без выхода в кромки и торцы</td> </tr> </table>											3	3	6								длиной до, мм										25	75	125								на каждой пласти количеством не более, шт.:										2—3	3—4	5								без выхода в кромки и торцы										Допускаются
3	3	6																																																																						
длиной до, мм																																																																								
25	75	125																																																																						
на каждой пласти количеством не более, шт.:																																																																								
2—3	3—4	5																																																																						
без выхода в кромки и торцы																																																																								
3.4. Сердцевина	<table> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;">Не допускаются</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">На кромках</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">На торцах</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти</td> <td style="text-align: center;">Допускаются шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке</td> <td style="text-align: center;">Не допускаются</td> <td style="text-align: center;">В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала</td> <td style="text-align: center;">Допускается</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин </td><td colspan="2"> протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти </td><td colspan="2"> протяжением по всей длине пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/4 толщины пиломатериала от внутренней пласти </td><td colspan="2"> В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее </td><td colspan="3"> Не допускается </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"> Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть </td> </tr> </table>											Не допускаются	На кромках					На торцах					1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти	Допускаются шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке	Не допускаются	В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин		протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти		протяжением по всей длине пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/4 толщины пиломатериала от внутренней пласти		В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее		Не допускается											Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть			Допускается																	
Не допускаются	На кромках					На торцах																																																																		
	1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти	Допускаются шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке	Не допускаются	В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается																																																														
В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин		протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти		протяжением по всей длине пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/4 толщины пиломатериала от внутренней пласти		В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее		Не допускается																																																																
								Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть																																																																

Примечание. В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30 % сердцевинных пиломатериалов.

С. 7 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
3.5. Прорость	Не допускается			Допускается на пластиах несквозная шириной не более 25 мм в количестве 1 шт. при длине 75 мм и до 3 шт. при длине каждой до 50 мм; на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 15 мм; на торцах не допускается			Допускается шириной до 50 мм: в толстых пиломатериалах односторонняя без ограничения длины; в пиломатериалах средних и тонких — длиной до 175 мм		Допускается	
3.6. Засмолок	Не допускается		Допускается в виде пятен и полос на пластиах и кромках			Допускается				
4. Грибные поражения	Не допускаются			В толстых пиломатериалах допускаются на пласти или кромке без выхода в торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10 % площади торца В средних и тонких пиломатериалах не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10 % площади торца		Допускаются	
4.1. Грибные ядовитые пятна (полосы)	Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 15 % одной пласти			Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.2. Светлые заболонные грибные окраски и плесень	Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % общей площади одной пласти			Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти и кромок. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.2.1. Поверхностные	Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец			Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускаются	
4.2.2. Глубокие	Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец			Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускаются	
4.3. Гниль	Не допускается			В толстых пиломатериалах допускается на пласти или кромке без выхода в торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала			Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускается	
4.3.1. Заболонная	Не допускается			Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец			Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускается	
4.3.1.1. Твердая	Не допускается			Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец			Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускается	

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25 %.

4.3. Гниль

4.3.1. Заболонная

4.3.1.1. Твердая

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
	В средних и тонких пиломатериалах не допускается									
4.3.1.2. Мягкая	Не допускается									
4.3.2. Ядровая	Не допускается									
4.3.3. Наружная трухлявая гниль	Не допускается									
5. Повреждения насекомыми										
5.1. Червоточина	Не допускается					Допускается поверхностная, причиненная короедами				

Таблица 2
Еловые и пихтовые пиломатериалы

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1. Сучки										
1.1. Сросшиеся здоровые										
1.1.1. Круглые и овальные										
1.1.1.1. Пластевые	Допускаются на наружной пласте размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала									
	В толстых пиломатериалах									
	13 Св. 13 до 19 Св. 19 до 25	3 1 1	19—25 Св. 25 до 38 (Св. 38 до 50)	3 2 1—2 на всю длину	Допускаются 70—75 1—2 на всю длину					
	при отсутствии загнивших, гнилых и табачных сучков					при отсутствии учитываемых загнивших, гнилых и табачных сучков				

С. 9 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

С. 11 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам												
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й				
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество			
1.2.3. Торцовые	Не допускаются						Допускаются						
2. Трешины													
2.1. Боковые трещины													
2.1.1. Пластевые													
2.1.1.1. Несквозные	Допускаются протяжением не более: 1/3 2/3 3/4 длины пиломатериала						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала						
2.1.1.2. Сквозные													
2.1.1.2.1. Сквозные без выхода в торцы, в том числе отлупные	Не допускаются	Допускаются по наружной, а для отлупных по внутренней пласти протяжением не более: 1/4 1/3 длины пиломатериала						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала					
2.1.1.2.2. Сквозные с выходом в торец	50	Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм: 50 75 100						ширина пиломатериала	600				
2.1.2. Кромочные													
2.2. Торцовые													
2.2.1. Метиковые	Не допускаются						Допускаются в толстых пиломатериалах на одном торце протяжением не более 3/4 ширины пиломатериала						
2.2.2. Отлупные	Не допускаются						Допускаются диаметром не более, мм: в пиломатериалах толщиной от 25 до 44 мм: 10 Св. 44 до 63: 19 св. 63 мм: 25				To же		
3. Пороки строения древесины													
3.1. Наклон волокон	Допускается, если отклонение волокон от прямого направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет не более, мм:												
	13	13 25 38						Допускается					
3.2. Крень	Допускается без трещин в торцах						Допускается						

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам																		
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й										
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество									
3.3. Кармашки	<p>На пластиах</p> <p>Допускаются на каждой пластине без выхода в кромки и торцы шириной до 3 мм и длиной не более, мм:</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">75</td> <td style="width: 33%;">150</td> <td style="width: 33%;"> </td> </tr> <tr> <td>в количестве не более, шт.:</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td> </td> </tr> </table>						75	150		в количестве не более, шт.:			3	5		<p>Допускаются односторонние шириной до 6 мм и длиной до 200 мм в количестве 10 шт. на каждой пластине</p>			
75	150																		
в количестве не более, шт.:																			
3	5																		
<p>На кромках</p> <p>Допускаются размерами и количеством не более 1/2 норм, предусмотренных для пласти</p>						<p>Допускаются</p>													
3.4. Сердцевина	<p>На торцах</p> <p>Не допускаются</p>						<p>В пиломатериалах</p> <p>средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала</p>												
	<p>В пиломатериалах толщиной менее 22 мм:</p> <p>Не допускается</p> <p>В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм:</p> <p>Допускается протяжением по всей длине пиломатериала с выходом в один или оба торца на расстоянии от внутренней пласти не более:</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">1/4</td> <td style="width: 33%;">1/3</td> <td style="width: 33%;">1/3</td> </tr> </table> <p>толщины пиломатериала без радиальных и отлупных трещин в 1 и 2 сортах</p>						1/4	1/3	1/3	<p>Допускается</p> <p>В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм:</p> <p>Допускается</p>									
1/4	1/3	1/3																	
3.5. Прорость	<p>В пиломатериалах толщиной свыше 44 мм:</p> <p>Допускается по всей длине на расстоянии от внутренней пласти не менее 1/4 толщины пиломатериала</p>						<p>Допускается</p>												
	<p>В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30 % сердцевинных пиломатериалов</p>						<p>Допускается</p>												
3.6. Засмолок	<p>Не допускается</p>						<p>Допускается на пластиах несквозная до 4 шт. в пиломатериалах толщиной 50 мм и более:</p> <p>длиной 125 мм и шириной до 25 мм;</p> <p>в пиломатериалах толщиной менее 50 мм:</p> <p>длиной 63 мм и шириной до 15 мм;</p> <p>на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 20 мм</p>				<p>Допускается</p>								
	<p>Не допускается</p>						<p>Допускается в виде пятен и полос на пластиах и кромках</p>												

С. 13 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
4. Грибные поражения										
4.1. Грибные ядерные пятна (полосы)		Не допускаются			Допускаются на пласти или кромке размерами до 1/4 ширины и длины пиломатериала		Допускаются на пластях и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10 % площади торца		Допускаются	
4.2. Светлые заболонные грибные окраски и плесень										
4.2.1. Поверхностные		Не допускаются			Допускаются на пластах и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос площадью на всех поверхностях доски не более 15 % площади одной пласти		Допускаются на пластах и кромках в виде пятен и полос. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.2.2. Глубокие		Не допускаются			Допускаются на пластах и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % площади одной пласти		Допускаются на пластах и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти и кромок. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.3. Гниль										
4.3.1. Заболонная										
4.3.1.1. Твердая		Не допускается			Допускается на пласти или кромке размерами до 1/4 ширины и длины пиломатериала		Допускается на пластах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускается	
4.3.1.2. Мягкая					Не допускается					
4.3.2. Ядовая		Не допускается			Допускается твердая односторонняя размерами до 1/5 ширины и длины пиломатериала без выхода в торцы		Допускается твердая на одной пласти размерами до 1/4 ширины и 1/3 длины пиломатериала, слегка переходящая на другую пласть и в кромки		Бурая трещиноватая не допускается. Пестрая сизовая допускается твердая на пластах и кромках общей площадью не более 50 % площади одной пласти.	
4.3.3. Наружная трухлявая гниль					Не допускается				Гниль в торце не должна превышать 25 % его площади	

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25 %.

Продолжение табл. 2

Примечания к табл. 1 и 2.

1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное «от — до», означает, что меньшее количество допускается в коротких пиломатериалах, а большее — в длинных.
 2. Сучки менее указанных размеров не учитываются.
 3. К сросшимся относятся и такие сучки, которые на одной пласти сросшиеся по всему периметру разреза сучка, а на другой пласти или кромке — несросшиеся по всему периметру разреза сучка.
 4. В бессортных пиломатериалах не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допускаемыми нормами.
 5. При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных норм на 20 %.

Таблица 3

C. 15 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 3

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1.1.2. Острый	Не допускается								Допускается на одной кромке не более 1/10 длины пиломатериала при условии сохранения номинальной ширины внутренней пласти	
	Обзол должен быть очищен от коры и луба, в пиломатериалах 5-го сорта может быть оставлен лубяной слой.									
1.2. Риски	Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм									
1.3. Бахрома	Не допускается									
1.4. Скос пропила	Отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускаются до 3 % ширины и толщины пиломатериала соответственно									
1.5. Сколы	Сколы от механических повреждений, запилы, следы от ножей окорочных станков на ребрах, сопряженных с внутренней пластью пиломатериала, не допускаются; на ребрах, сопряженных с наружной пластью, допускаются по нормам обзора									
1.6. Волнистость	Высота волны не должна превышать 0,75 мм									
1.7. Вырывы	На пластиах: Допускаются глубиной не более 0,75 мм без ограничения количества Допускаются глубиной до 3 мм без ограничения количества Допускаются									
	На кромках: Допускаются глубиной не более 3 мм без ограничения количества Допускаются глубиной не более 5 мм без ограничения количества Допускаются									
1.8. Инеродные включения (гвозди, проволока, металлические осколки и др.)	Не допускаются									
2. Покоробленности	Допускается со стрелой прогиба не более, %:									
2.1. Продольная по кромке	0,10		0,10		0,15		0,20		Допускается	
	от длины пиломатериала									
2.2. Продольная по пласти	Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более, мм:								Допускается	
	2		4		6		13			

П р и м е ч а н и е. Нормы ограничения волнистости и вырывов указаны только для пиломатериалов, полученных на фрезерно-пильных и фрезерно-бронзирующих агрегатах.

1.8. Инеродные включения (гвозди, проволока, металлические осколки и др.)

2. Покоробленности

2.1. Продольная по кромке

Допускается со стрелой прогиба не более, %:

0,10	0,10	0,15	0,20
------	------	------	------

Допускается

от длины пиломатериала

П р и м е ч а н и я: 1. Количество пиломатериалов с допускаемой продольной покоробленностью по кромке не должно превышать 20 % от общего количества сорта.

2. Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин пиломатериалов приведены в приложении.

2.2. Продольная по пласти

Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более, мм:

Допускается

2	4	6	13
---	---	---	----

Продолжение табл. 3

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
2.3. Поперечная	Допускается со стрелой прогиба не более, мм: В широких пиломатериалах								Допускается	
	3		3		6		10			
	В узких пиломатериалах									
	1		1		3		6			
2.4. Крыловатость	Допускается с отклонением от плоскости распила не более 13 мм на всю длину пиломатериала								Допускается	

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, нормируемой в пп. 2.2.—2.4, не должно превышать в бессортных пиломатериалах 10 %, в 4-м сорте — 20 % от общего количества.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564—84.

3.2. Размер сучков определяется по наименьшему диаметру. Измерение продолговатых, разветвленных, выходящих на ребро, сшивных и ребровых сучков проводят по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала. Размер их принимают по нормам допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучков в кромку определяют расстоянием между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты. Формирование, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 19041—85.

Пиломатериалы шириной 75 мм всех длин и сортов перед пакетированием допускается увязывать в пачки проволокой по ГОСТ 3282—74 и другими обязательными средствами, по прочности соответствующими указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 16369—96.

4.2. Поштучное маркирование пиломатериалов производится по нормативно-технической документации.

4.3. Пиломатериалы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.4. Хранение пиломатериалов — по ГОСТ 3808.1—80.

**Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин
пиломатериалов и сортов**

Длина пиломатериала, м	Продольная покоробленность по кромке в сортах пиломатериалов			
	бессортные		4-й сорт	
	%	мм	%	мм
1,5	0,15	2,2	0,2	3,0
1,8	0,15	2,7	0,2	3,6
2,1	0,15	3,2	0,2	4,2
2,4	0,15	3,6	0,2	4,8
2,7	0,15	4,0	0,2	5,4
3,0	0,15	4,5	0,2	6,0
3,3	0,15	5,0	0,2	6,6
3,6	0,15	5,4	0,2	7,2
3,9	0,15	5,8	0,2	7,8
4,2	0,15	6,3	0,2	8,4
4,5	0,15	6,8	0,2	9,0
4,8	0,15	7,2	0,2	9,6
5,1	0,15	7,6	0,2	10,2
5,4	0,15	8,1	0,2	10,8
5,7	0,15	8,6	0,2	11,4
6,0	0,15	9,0	0,2	12,0
6,3	0,15	9,4	0,2	12,6
6,6	0,15	9,9	0,2	13,2
6,9	0,15	10,4	0,2	13,8
7,2	0,15	10,8	0,2	14,4
7,5	0,15	11,2	0,2	15,0